Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:21

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bezbarwny-glass-coating-2-1-5l-cena-podana-za-litr-p-1069.html



NewCar Lakier bezbarwny Glass Coating 2:1 5L

Cena	**38,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**020-020-010106**
Kod EAN	**4028500101078**
Producent	**NEWCAR**

Opis produktu

NEWCAR LAKIER BEZBARWNY SPECJALNY 2:1 GLASS COATING

Lakier bezbarwny dwukomponentowy jest lakierem na bazie żywic wysokiej jakości, tworzącym jednowarstwową przezroczystą powłokę odporną na zarysowania. Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni. Wysoki połysk powierzchni osiąga się po dwóch pełnych warstwach. Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem,krótkim czasem schnięcia, doskonałą rozlewnością. Odporny na warunki atmosferyczne, chemiczne, mechaniczne oraz ochrona przed promieniami UV lakieru bazowego.
Zastosowanie:
Do lakierowania samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych przedmiotów metalowych i plastikowych.
Nie wymaga rozcieńczalnika.
Instrukcja użycia:
Pistolet:
1,2 - 1,3mm
2 - 2,5 bar
2 x = 50-60 ?m
Proporcje: utwardzacz NewCar Glass Coating 2K 2:1 normalny lub szybki rozcieńczalnik nie jest potrzebny czas schnięcia pomiędzy warstwami 5 minut przy 20^{o}C
Grubość warstwy: około 60?m przy dwóch warstwach
Opakowanie: 5L
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia, unikać mrozów. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%
Trwałość: Lakier do 60 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +5^{o}C - +40^{o}C.
Czas schnięcia:
przy 20^{o}C = 14 h,
przy 60^{o}C = 30 minut
IR = 8-10 minut w krótkich interwałach
EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do użytku, to 840g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 530g/l.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.