

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-2k-lm-0293-schlueter-felgen-beige-1l-p-4391.html>



## NewCar Lakier poliuretanowy 2K LM 0293 Schlueter Felgen Beige 1L

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>85,00 zł</b>                                         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>020-INT-AGR-00026</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5900205000261</b>                                    |
| Producent        | <b>NEWCAR</b>                                           |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### NEWCAR POLIURETANOWO AKRYLOWY LAKIER 2K

**Właściwości:** Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

**Zastosowanie:** Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i łuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękałe i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

**Aplikacja:** Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem, pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10min. w 20°C

#### Instrukcja użycia:

- 100 części lakieru poliuretanowego
- 30 części utwardzacz NC std. lub fast
- 10-15 części rozcieńczalnika NC poliuretanowego
- temp. otoczenia od 10°C do 30°C
- ilość warstw 2 o grubości 50µm
- dysza 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar
- między warstwami 10 minut przy 20°C
- Pyłosuchość 20min przy 20°C
- Suchość dotykowa 120min przy 20°C

#### Dane techniczne:

**Kolor:** wg Agricultural & Construction Machinery

**Rodzaj powłoki pod kątem 60 stopni:** połysk

**Wydajność teoretyczna:** 8m<sup>2</sup>/L

Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

**UWAGI:** Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA TYLKO PRZY UŻYCIU ORYGINALNYCH DODATKÓW. W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO INSTRUKCJI TECHNICZNEJ PRODUKTU, REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

**ZRÓB NATRYSK PRÓBNY W CELU WERYFIKACJI KOLORU.**