

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 16:47

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-natryskowa-1-2kg-p-30.html>



## NewCar Szpachla natryskowa 1,2kg.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>47,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>020-070-020214</b> |
| Kod EAN          | <b>4028500491209</b>  |
| Producent        | <b>NEWCAR</b>         |

### Opis produktu

#### NEWCAR SZPACHLA NATRYSKOWA

Szpachlówka natryskowa jest szpachlówką wykańczającą nakładaną natryskiem pneumatycznym. Można nanosić grubymi warstwami na duże powierzchnie pionowe. Ma bardzo dobre właściwości wypełniające i łatwa w obróbce. Jest dobrym izolatorem pomiędzy szpachlówkami poliestrowymi a podkładami akrylowymi.

**Podłoża:** Aluminium, stal, szpachlówki poliestrowe, podkłady epoksydowe, stare powłoki lakierowane, tworzywa sztuczne z wyłączeniem PE, PP, PTFE, podkłady akrylowe dwu-komponentowe. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.

**Instrukcja użycia:** W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz

wyszlifowane. Masę natryskową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 3-4 części objętościowo na 100 części szpachli objętościowo. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

100 części objętościowych  
3-4 części objętościowych  
rozcieńczalnik max do 10%  
ilość warstw 1-3

**Pistolet:** dysza ?2.2 ? 3.0 mm, ciśnienie robocze 3-4bar

**Czas schnięcia:** przy 20°C = 1,5-2h do szlifowania

przy 60°C = 30min

P180 ? 240 zgrubne

P240 ? 320 wykańczające

2 -5 minut przy 20°C pomiędzy warstwami

Opakowanie: 1,2kg

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu. Powyżej zawarte informacje nie stanowią gwarancji służą jedynie do celów ogólnoinformacyjnych. Dz.U.2007 r.Nr. 11, poz.72 kat. B/2 (250)